



# EVERFAST COMPACT

## Enrobé à froid prêt à l'emploi, applicable sans primaire pour le rebouchage des nids de poule et voiries

### DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST COMPACT est un enrobé bitumineux à froid, prêt à l'emploi, applicable sans primaire et de caractéristiques comparables à celles des enrobés à chaud.

EVERFAST COMPACT s'applique même sur support humide et simplement selon la méthode :  
**NETTOYER - POSER - COMPACTER - CIRCULER.**

EVERFAST COMPACT est conditionné dans des seaux permettant un stockage prolongé et évitant le tassement prématuré des conditionnements souples. Ses facilités de manipulation, de conservation et de mise en place lui permettent de rendre de nombreux services dans tous ses domaines d'application.

### DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST COMPACT se prête à presque toutes les confections et réparations des revêtements de sols extérieurs et intérieurs (bétons, enrobés, bitumes, goudrons, asphaltes, etc.) :

- Cours d'usine
- Entrepôts
- Trottoirs
- Allées piétonnes
- Allées des jardins
- Aires de jeux
- Accès des villas
- Voies à forte circulation
- Réparations des nids de poules
- Support et protection des étanchéités
- Support et protection des canalisations et tuyauteries
- Ouvrages d'art
- Cours de ferme
- Etc.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Bitume et graviers
<i>Aspect :</i>	Enrobé bitumineux
<i>Couleur :</i>	Noir
<i>Granulométrie :</i>	04/06
<i>Temps de séchage :</i>	Immédiat après compactage à 20°C
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 45°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 30°C à + 90°C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Frais ou sec avec tous solvants pétroliers

### CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

#### 1 - Préparation des supports

Débarrasser le support de toutes traces de boues, graisses, poussières et particules non adhérentes.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.*



Pour réduire la quantité utilisée de EVERFAST COMPACT, le trou pourra être préalablement rempli partiellement avec des gravillons de diamètre minimum de 6 mm mélangés avec une petite quantité de EVERFAST HR ( diluée à 30% d'eau) afin de fixer et stabiliser le fond du trou. Le trou restant à remplir devra toujours avoir au moins 5 cm de profondeur et les bords devront toujours être francs.

### 2 - Mise en oeuvre

Appliquer en épaisseur foisonnée minimum de 3 cm. Par temps de pluie, et si l'on ne peut pas retarder l'application, le produit peut être mis en oeuvre moyennant quelques précautions supplémentaires :

- Essorer le mieux possible la surface portante avant l'épandage et compacter le plus rapidement possible.
- La température ambiante influe énormément sur le temps et l'intensité du compactage qui devra être plus prolongé et intensif par basses températures.

*Outils* : dame, pelle, rouleau de jardin, rouleau de type T.P.

### 3 - Application

Balayer le trou avec soin, le remplir complètement d'EVERFAST COMPACT, déborder d'autant plus que le trou est important. Compacter avec une dame ou le dos d'une pelle ou encore avec l'aide d'un rouleau de jardin ou d'un rouleau type T.P, la circulation peut reprendre aussitôt.

### **Recommandations importantes pour le compactage :**

Avec un rouleau vibrant, les premières passes doivent être faites sans vibration. Celles-ci ne doivent être utilisées que lorsque le revêtement commence à durcir. Il faut éviter toute circulation sur le produit étalé avant compactage définitif.

### 4 - Consommation:

15 kg par m<sup>2</sup> et par centimètre d'épaisseur.

### 5 - Finition:

Noir.

### **PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE**

Par temps de pluie, assécher le mieux possible le support avant l'épandage et compacter le plus rapidement possible. Appliquer par températures supérieures à + 5°C.

### **TRANSPORT ET STOCKAGE**

*Transport* : non soumis à la réglementation des transports.

*Stockage et conservation* : Un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel.

### **TEINTE :**

Noir.

### **CONDITIONNEMENT**

Tonnelet : 33 kg.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.*