



EVERFAST HYDROEXPRESS

Ciment hydraulique d'étanchéité à prise rapide, prêt à être gâché pour moulages, scellements et interventions rapides

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST HYDROEXPRESS est destiné à arrêter instantanément les faibles ou les fortes infiltrations d'eau. EVERFAST HYDROEXPRESS est utilisé aussi pour les moulages, scellements et toute intervention rapide.

EVERFAST HYDROEXPRESS est une poudre composée de ciment, de liants hydrauliques et d'adjuvants. Il est non toxique et non agressif.

EVERFAST HYDROEXPRESS prend en quelques secondes (même sous l'eau) et augmente légèrement de volume. Résistant à de très hautes pressions EVERFAST HYDROEXPRESS peut être utilisé dans des conditions extrêmes.

DOMAINES D'APPLICATION

- Infiltrations d'eau en sous sols (caves, parkings, fosses de garages et d'ascenseurs, etc.),
- Etanchéité et scellements des regards de collecteurs,
- Fissures de silos,
- Porosité des radiers,
- Joints de dilatation,
- Fuites des réservoirs d'eau, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, adjuvants, charges minérales NF EN 12620 et 13139.
Aspect :	Poudre
Couleur :	Gris
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 30°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Frais à l'eau

PROCES VERBAUX – REFERENCES

Ciment Norme NF EN 197-1. Charges minérales Norme NF EN 12620 et NF EN 13139.

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.



2 - Mise en oeuvre

Etanchéité générale :

1. Piquer la surface à boucher pour avoir des bords francs et perpendiculaires. Nettoyer.
2. Avec de l'eau, gâcher un peu d'EVERFAST HYDROEXPRESS jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Appliquer EVERFAST HYDROEXPRESS et maintenir pressé pendant 30 secondes jusqu'au durcissement.
3. Maintenir le rebouchage humide et refroidi pendant 1/4 d'heure environ.
4. En cas de scellements ou obturations préventives (tuyaux, etc.), mouiller fortement avec de l'eau avant la mise en place du mortier, puis presser légèrement EVERFAST HYDROEXPRESS.

Etanchéité des joints entre sol et mur :

1. Piquer et faire une saignée de 2 cm de large et de profondeur minimum.
2. Reboucher en premier lieu les zones soumises aux plus faibles pressions en terminant par les zones soumises aux plus fortes pressions.
3. Un blocage parfait devant être réalisé avec EVERFAST HYDROEXPRESS dans les cas des fortes pressions, un trou net sera réalisé. Si ce dernier est de faible dimension, faire un piquage pour lui préparer des bons épaulements.
4. Si au contraire le trou est très important, appliquer EVERFAST HYDROEXPRESS en plusieurs fois autour de la plus forte pression.
5. Préparer ensuite une "poire" de mortier et presser fortement.

Etanchéité des joints de dilatation :

1. Stopper les fuites avec EVERFAST HYDROEXPRESS sans remplir le joint.
2. Sceller dans le joint une baguette faisant office de joint creux.
3. Une fois qu'EVERFAST HYDROEXPRESS a séché, enlever la baguette et bourrer le joint avec EVERFAST SILICONE B.

4 - Consommation

Suivant le volume à obturer : 2 kg par litre.

5 - Finition

Recouvrabilité : il est conseillé d'effectuer un test préalable (pas de peinture en phase aqueuse).

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Ne pas travailler EVERFAST HYDROEXPRESS pendant l'utilisation, pour éviter de casser la prise.
Procéder en plusieurs applications pour les surfaces importantes.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports, à l'abri de toute source d'humidité.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé dans des locaux secs.

TEINTE

Gris.

CONDITIONNEMENT

Sac : 25 kg

Pot plastique : 5 kg.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.