



EVERFAST SPECIDECK

Membrane d'étanchéité autocollante à froid pour l'étanchéité et la protection mécanique des murs enterrés

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST SPECIDECK est une membrane bitumineuse auto-adhésive protégée par un film de polyester et qui s'applique à froid.

EVERFAST SPECIDECK offre plusieurs avantages et notamment un remarquable gain de temps et de coût à l'application.

EVERFAST SPECIDECK élimine les risques liés à l'emploi de flammes nues, ne nécessite pas l'utilisation de flamme ni de colle, résiste aux agents chimiques atmosphériques, offre une protection permanente et une bonne flexibilité, résiste à la vapeur d'eau et à la croissance des racines.

DOMAINES D'APPLICATION

Etanchéité :

- Tous travaux d'étanchéité où l'utilisation d'une flamme n'est pas possible,
- Sous carrelage.

Imperméabilisation :

- De couverture,
- De murs de fondations et d'ouvrages enterrés,
- Anti-racine pour jardins suspendus et jardinières.

Protection :

- Comme pare-vapeur en chambre froide,
- Contre différents agents chimiques,
- Contre la corrosion pour les structures métalliques enterrées,
- Contre les remblais en fondation.

EVERFAST SPECIDECK adhère parfaitement sur les supports courants du bâtiment : métal, bois, verre, zinc, aluminium, tuiles en terre cuite, dalles de ciment, béton, pierre, fibre ciment/amiante, matières plastiques en général, polyéthylène, polypropylène, fibre de verre, polycarbonate et quelques types de PVC. Sur support poreux, il sera nécessaire d'utiliser EVERFAST FONDATION EIF ou EVERFAST SOLVAFOND comme couche d'imprégnation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Bitume spécifique modifié avec des résines synthétiques
Aspect :	Rouleaux de bande adhésive
Couleur :	Noir
Epaisseur :	1,5 mm
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 45°C

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.



Températures limite de service :	- 40°C à + 80°C
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Nulle
Module d'élasticité :	150 à 220 kg/mm ² (norme ASTM D 882)
Allongement à la rupture :	2 700 % (norme ASTM D 882)
Adhérence :	Métal : 127 N / 25,4 mm Ciment : 80 N / 25,4 mm
Résistance électrique :	Supérieur à 20 000 Volts
Résistance chimique :	Voir la liste suivante

EVERFAST SPECIDECK résiste aux produits suivants :

Acétate d'amyle	Camphre	Essences et huiles diverses
Acétate de butyle	Carbonate de potassium	Fréon
Acétate d'éthyle	Carbonate de sodium	Formol à 30 %
Acétate de méthyle	Chlorure d'ammonium à 10 %	Heptane
Acétone	Chlorure de baryum à 10 %	Pétrole
Acide acétique	Chlorure de calcium à 10 %	Potasse à 10 %
Acide chlorhydrique à 10 %	Chlorure de sodium à 10 %	Soufre
Acide amylique	Chlorure de vinyle	Soude à 10 %
Acide nitrique à 10 %	Cyclohexane	Sulfure de carbone
Ammoniaque à 10 %	Eau de mer et eau douce	Tétrachlorure de carbone
Bisulfite de sodium à 10 %	Eau de Javel	Etc.

EVERFAST SPECIDECK est non toxique.

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépolissées et adhérentes.

Sur support poreux, il est conseillé d'utiliser l'EVERFAST FONDATION EIF ou EVERFAST SOLVAFOND comme primaire d'accrochage.

2 - Mise en œuvre

Découper la bande d'EVERFAST SPECIDECK à la longueur désirée en tenant compte des chevauchements.

3 - Application

Éliminer la pellicule anti-adhésive sur 30 cm.

Appliquer EVERFAST SPECIDECK sur la surface à imperméabiliser en appliquant une forte pression.

Dérouler ensuite progressivement une pression sur la membrane ainsi posée.

En cas d'utilisation de plusieurs lés, il faudra procéder à un recouvrement de 5 cm dans la largeur et de 10 cm dans la longueur.

4 - Consommation

Prévoir dans le calcul de la consommation les bandes de chevauchement soit 1,1 mètre linéaire par m².

5 - Finition

Quelques mois après la mise en place de l'EVERFAST SPECIDECK, il est recommandé de peindre avec une peinture de protection contre les UV de type EVERFAST AL ou de poser du carrelage à l'aide d'un mortier colle de type EVERFAST CIMENTEX.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.



PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

En cas de présence de bulles, celles-ci pourront être facilement éliminées en trouant la membrane avec un clou pointu (cette opération est possible grâce à la propriété « *auto-ressoudable* » du produit), maroufler ensuite la surface.

Suivant sa destination, EVERFAST SPECIDECK doit impérativement faire l'objet d'une finition et notamment d'une protection UV dans l'année qui suit sa mise en œuvre.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé dans un local sec et frais.

TEINTE

Noir.

CONDITIONNEMENT

Rouleaux de : 10 mètres linéaires x 100 cm,
 10 mètres linéaires x 30 cm,
 10 mètres linéaires x 22,5 cm,
 10 mètres linéaires x 15 cm.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.